



Наименование

Мастика МБГ — это готовая к применению кровельная битумная мастика, которая создана специально для гидроизоляционных работ и работ крышах зданий.

Описание

В состав мастики МБГ входят нефтяные битумы, органические растворители и специальные технологические добавки, повышающие ее эксплуатационные характеристики.

[Техническая консультация](#)

Характеристика

Наименование показателей	Норма
Время высыхания одного слоя толщиной не более 1,5 мм, час, не более	24
Теплостойкость мастичного покрытия, °С	+85
Температурный интервал выполнения работ, °С	-15..+40
Водонепроницаемость (давление 0,001 в течение 72 часов)	Вода отсутствует
Массовая доля нелетучих веществ, не менее %	65
Гибкость на брусе (диаметр стржня 5 мм при температуре — 5°С	Трещины отсутствуют



Прочность сцепления, МПа, не менее	0,2
С металлом	0,1
С бетоном	
Рабочий расход (на 1 мм толщины)	1,3-1,5 кг/м.кв.
Гидроизоляция	1,3-1,5 кг/ м.кв.
Пароизоляция	

Способ применения

Перед применением необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить мастику растворителем (толуол, нефрас, уайт-спирит) до требуемой консистенции. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла льда и других загрязнений. Мастику наносить послойно кистью, шпателем, либо наливом, с разравниванием специальными гребками. При высыхании на поверхности образуется эластичное черное покрытие.

Меры предосторожности

Не допускается попадания мастики в глаза и на кожу, Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях, Не использовать мастику вблизи источников огня.

Условия хранения

Срок годности составляет 1 год. Особых требований к условиям хранения нет. Желательно хранить в сухом, защищенном от попадания солнечных лучей месте.



Мастика МБГ

По вопросам приобретения мастика МБГ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов