



Наименование

Мастика изоляционная МБИ — нетвердеющая битумная мастика для изоляционных и обмазочных работ. Используется для антикоррозийной обработки металлических, бетонных, деревянных и других строительных конструкций, в том числе трубопроводов.

Описание

Нетвердеющая битумная мастика для изоляционных работ. Представляет собой полужидкую смесь нефтяных битумов и масляных растворителей.

Техническая консультация

Характеристика

Наименование показателей	Норма по ТУ
Теплостойкость в течение 3 ч., не менее, оС	30
Прочность сцепления с бетоном, Мпа (кгс/см ²)	0,10 (1,0)
Вязкость по вискозиметру ВЗ-4, при 20оС, град.	60.. 100
Гибкость на стержне диаметром 10 мм. без образования трещин при температуре, оС	-20
Содержание пылевидного наполнителя, % по массе	0



Способ применения

Удобнее всего довести мастику до однородной массы при помощи насадки на дрель или перфоратор.

При сильном загустении можно подогреть ведро, не забыв открыть крышку.

Наносится любым удобным для вас способом: валиком, шпателем или кистью. Перед применением мастика битумно-масляная МБИ подлежит перемешиванию.

Средний расход мастики МБИ составляет 1 — 1,5 кг на м²

Фасовка

Стандартная упаковка - ведро, 16 кг. На паллете — 36 ведер.

Техника безопасности

Неукоснительно следуйте общей инструкции по технике пожарной безопасности!

При работе с изоляционной мастикой МБИ вблизи открытого огня или нагревательных электроприборов, нужно иметь исправные средства пожаротушения и соответствующие средства защиты.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Производите работы в резиновых перчатках!

При попадании битумно-масляной мастики на открытые участки тела, удалите ее ватным тампоном, пропитанным уайт-спиритом (или иным растворителем) и промойте большим количеством воды с мылом.

Хранение

Мастика Битумная Изоляционная МБИ хранится 12 месяцев с момента ее производства.

По вопросам приобретения мастика МБИ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: