



Битумная мастика холодного отверждения МБС представляет собой суспензию наполнителей и минеральных добавок в растворе битума, содержащую другие добавки целевого назначения

Для приклеивания различных гидроизоляционных рулонных материалов, для гидроизоляции бетонных, железобетонных конструкций. Мастика МБС-Х выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг

Предназначена для приклеивания различных гидроизоляционных рулонных материалов, для гидроизоляции бетонных, железобетонных,

Описание

Битумная мастика холодного отверждения МБС представляет собой суспензию наполнителей и минеральных добавок в растворе битума, содержащую другие добавки целевого назначения.

Применение

Мастика МБС предназначена для приклеивания различных кровельных и гидроизоляционных рулонных материалов, в качестве приклеивающего состава для различных строительных материалов; для гидроизоляции бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций, в том числе трубопроводов, защиты днищ автомобилей и т. д.

Технические характеристики

- Внешний вид. Вязкая жидкость черного цвета с однородными включениями спец. наполнителей
- Время высыхания, 1 мм, при +20°C, час 24
- Расход для гидроизоляции, кг/м² 2 - 3
- Расход для приклеивания, кг/м² 0,8 - 1
- Минимальная температура окр. среды при нанесении мастики, °C -10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Сухой остаток, масс. % 80 ± 5
- Плотность, кг/м² 900 ± 50

Требования к основанию

Основанием могут служить: старое битумное кровельное покрытие, бетонные и цементные стяжки, металлические конструкции, различные минеральные основания. Основание должно быть сухим, чистым, прочным и не содержать веществ, снижающих адгезию. При устройстве гидроизоляционных покрытий минеральные основания рекомендуется грунтовать мастикой, разбавленной Уайт-спиритом, керосином или бензином в соотношении 1:2

Способ применения

Перед применением мастика должна быть тщательно перемешана. Мاستику наносят на изолирующую поверхность путем разлива с последующим распределением по поверхности резиновой шваброй или наносят при помощи мехового валика или кисти. При необходимости мастика может быть разбавлена сольвентом, бензином, Уайт-спиритом. При отрицательной температуре мастику рекомендуется подогреть до $+30$ - $+50$ °С.

Упаковка

Герметичные металлические ведра по 10 кг, 20 кг.

Хранение и транспортировка

Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

Грунтовка транспортируется всеми видами транспорта крытого типа в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.



Мастика МБС-Х

По вопросам приобретения мастики МБС-Х и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов