



ТУ 2257 - 172 - 05786904 — 2003

Мастика полимерная УНИПЭК предназначена:

для внутренней и наружной гидроизоляции гидротехнических сооружений (железобетонных и металлических башен градирен, бассейнов и т.п.), фундаментов зданий и других инженерно-технических сооружений;

для устройства бесшовных кровель, а также для ремонта старых кровель;

для защиты от коррозии металлических конструкций, технологического оборудования и нефтепроводов трубопроводов.

Покрытие можно наносить на влажную поверхность.

[Техническая консультация](#)

Физико-механические свойства мастики полимерной марки УНИПЭК:

Внешний вид покрытия	однородная жидкость от серого до черного цвета
Время жизни в массе при 20°C, мин., не менее	60
Прочность покрытия при растяжении, МПа, не менее	1,0
Удлинение при растяжении, %, не менее	250
Прочность покрытия при ударе при 20°C, Дж, не менее	7,0
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 с диаметром сопла 4 мм, с	60 - 120



Мастика полимерная марки УНИПЭК

Водопоглощение за 24 часа при 20°С, %, не более	0,5
Диапазоны рабочих температур, °С от	- 60 до + 100

По вопросам приобретения **Мастика полимерная марки УНИПЭК** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов