



ГОСТ 30740-2000

Многокомпонентная масса, изготовленная из измельченной резины, битума, наполнителя и модифицирующей полимерной добавки

Герметизирующие материалы типа резино-битумных вяжущих используют для заполнения швов, а также трещин в бетонных и асфальтобетонных покрытиях. Горячие мастики применяют с предварительным подогревом: битумные — до температуры — 160...180°C, резинобитумные — 170...180,°C. Холодные мастики используют при температуре окружающего воздуха 5°C -15°C без подогрева

Мастика РБВ-25 выпускается в брикетах по 30 кг и 60 кг

По вопросам приобретения мастика РБВ-50 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов