



Мастика серии БЛК-К, МБР-Х, БЛЭМ

Мастика БЛК-К

Битумно-латексно-кукерсольная мастика (БЛК) (ТУ 400-2-51-76) представляет собой смесь нефтяных битумов с лаком кукер-соль в соотношении 1:1с добавкой латекса СК.С-30ШХМ и волокнистого наполнителя. В гидроизоляционных целях используется как холодная мастика..

Битумно-латексная (БЛК) композиции применяются в качестве безрулонного гидроизоляционного покрытия (на основе битумно-полимерных материалов) взамен битуминозных материалов, в том числе рубероида, изола, гидро-изола. Эти композиции могут быть использованы для изоляции сборных, монолитных и сборно-монолитных подземных частей зданий и сооружений, междуэтажных перекрытий, а также санузлов и балконных плит гражданских, промышленных, общественных и вспомогательных зданий и сооружений. Мастика БЛК-К выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг

Мастика МБР-Х

Мастика МБР-Х-65

Представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума, наполнителей, пластификатора и растворителя

Устройство рулонных кровель (безогневая укладка кровельных материалов), покрытия днищ автомобилей (антикоррозионное и противожумное средство).
Мастика МБР-Х-65 выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика серии БЛК-К, МБР-Х, БЛЭМ

Мастика МБР-Х-70

Представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума, наполнителей, пластификатора и растворителя

Устройство рулонных кровель (безогневая укладка кровельных материалов), покрытия днищ автомобилей (антикоррозионное и противозагрязняющее средство).
Мастика МБР-Х-70 выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг;

Мастика МБР-Х-90

Представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума, наполнителей, пластификатора и растворителя

Устройство рулонных кровель (безогневая укладка кровельных материалов), покрытия днищ автомобилей (антикоррозионное и противозагрязняющее средство).
Мастика МБР-Х-90 выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг;

Мастика МБР-Х-100

Представляет собой многокомпонентную массу, состоящую из нефтяного битума, наполнителей, пластификатора и растворителя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Устройство рулонных кровель (безогневая укладка кровельных материалов), покрытия днищ автомобилей (антикоррозионное и противوشумное средство).
Мастика МБР-Х-100 выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг.

Области применения:

- устройство рулонных кровель (безогневая укладка кровельных материалов)
- покрытия днищ автомобилей (антикоррозионное и противوشумное средство)
- гидроизоляция стальных и бетонных сооружений
- гидроизоляция фундаментов
- гидроизоляция тоннелей
- гидроизоляция подвалов
- гидроизоляция железобетонных конструкций

Способ применения:

Мастику перед применением необходимо тщательно перемешать, при необходимости развести растворителем (бензином, нефрасом, сольвентом, толуолом) в требуемом соотношении по массе и тщательно перемешать. Мастику рекомендуется наносить на сухую, очищенную поверхность любым малярным инструментом (кисть, валик, шпатель) окутанием, набирая слой необходимой толщины в несколько этапов с межслоевой сушкой в течении 1-3 часов. Также может наноситься пневматическим и безвоздушным распылителем. Расход мастики для огрунтовки бетонных оснований и для укладки кровельных материалов составляет 0,8-1,2 кг/кв.м. Для антикоррозийной защиты металлических поверхностей 0,3-0,9 кг/кв.м.



Мастика серии БЛК-К, МБР-Х, БЛЭМ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики:

- Наименование показателей. Норма
- Внешний вид. Однородная масса без посторонних включений, не имеющих частиц наполнителя, не покрытых битумом
- Состояние а.с.в. по заказу потребителя, %, не менее 25; 33; 50; 60
- Консистенция при 18 ± 2 °С. Подвижная (текучая)
- Время высыхания, час, при $t=20+2$ °С, не более 24
- Время высыхания, час, при $t=75+2$ °С, не более

Мастика БЛЭМ

Назначение

Мастика «БЛЭМ-20» предназначена для устройства и ремонта рулонных и безрулонных кровель, а так же устройства гидроизоляции фундаментов, санузлов, перекрытий, балконов, тоннелей, коллекторов, подземных паркингов и т.д.

Описание

Мастика представляет собой жидкую композицию на основе битумной эмульсии, дисперсии полимера и технологических добавок. Мастика является

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика серии БЛК-К, МБР-Х, БЛЭМ

биостойкой. По внешнему виду мастика представляет собой однородную массу от темно-коричневого до черного цвета без видимых посторонних включений, допускаются оттенки. Поверхностная пленка (амальгама) не считается дефектом и легко перемешивается.

Требования безопасности

Мастика «БЛЭМ-20» пожаровзрывобезопасна.

Основными компонентами при производстве мастики является битум, латекс, сульфанол, едкий натр, кубовые остатки синтетических жирных кислот — КОСЖК (смесь высших жирных фракций С21 и выше, в основном, насыщенных монокарбоновых неомыляемых веществ и смолистых продуктов конденсации), жидкое стекло.

Транспортировка и хранение

Мастику транспортируют в автоцистернах, железнодорожных цистернах, специальных емкостях и автогудронаторах при температуре наружного воздуха не ниже 5°C.

Мастика должна храниться в герметично закрытых емкостях при температуре не ниже 5°C в помещениях, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Указанию по применению

Мастика «БЛЭМ-20» должна применяться в соответствии с «Рекомендациями по устройству кровли и гидроизоляции с применением битумно-латексной

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



эмульсионной мастики».

Техническая консультация

Технические характеристики

№	Наименование показателя	Норма	Предельн. отклонение от нормы
1.	Теплостойкость — при температуре, °С — в течение, час	Не должно быть вздутий 120 2	+/-1 +/-0,16
2.	Гибкость — на брусе с закругленным радиусом, мм — при температуре, °С	Не должно быть трещин 5,0 -20	+/-0,2 +/-1
3.	Прочность сцепления с бетоном — МПа (кг с/см ²), не менее	0,5 (5,0)	—
4.	Водопоглощение в течение 24 часов — %, по массе, не более	5,0	—
5.	Условная прочность — МПа (кг с/см ²), не менее	0,35 (3,50)	—
6.	Относительное удлинение при разрыве — %, не менее	1000	—



Мастика серии БЛК-К, МБР-Х, БЛЭМ

7.	Условная вязкость — МПа (кг с/см ²), не менее	14-21	—
8.	Водонепроницаемость — при давлении, МПа (кг с/см ²), — в течение, час	Должна быть водонепроницаемой 0,05 (0,50) 0,6	+/-0,01 (0,10) +/-0,5
9.	Содержание сухого вещества — % по массе, в пределах рН — ед. рН, в пределах	50-55 10-12	— —

По вопросам приобретения мастик серии БЛК-К, МБР-Х, БЛЭМ получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов