



Представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя. Используется в горячем виде. Предназначается для устройства рулонных кровель и мастичных кровель, армированных стекломатериалами.

Мастика МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80 кровельная

Представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя. Используется в горячем виде. Предназначается для устройства рулонных кровель и мастичных кровель, армированных стекломатериалами.

Мастика МБК-Г-75 ГОСТ 2889-80 кровельная

Представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя. Используется в горячем виде. Предназначается для устройства рулонных кровель и мастичных кровель, армированных стекломатериалами.

Мастика МБК-Г-85 ГОСТ 2889-80 кровельная

Представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя. Используется в горячем виде. Предназначается для устройства рулонных кровель и мастичных кровель, армированных стекломатериалами.

Мастика МБК-Г-90 ГОСТ 2889-80 кровельная

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика серии МБК-Г

Мастика МБК-Г-55 ГОСТ 2889-80 кровельная Представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя. Используется в горячем виде. Предназначается для устройства рулонных кровель и мастичных кровель, армированных стекломатериалами.

Мастика МБК-Г-100 ГОСТ 2889-80 кровельная

Представляет собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя. Используется в горячем виде. Предназначается для устройства рулонных кровель и мастичных кровель, армированных стекломатериалами.

[Техническая консультация](#)

Государственный стандарт СССР

МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ Технические условия Bitumen hot mastic for roofing. Technical requirements	ГОСТ 2889-80 Взамен ГОСТ 2889-67
--	---

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технические требования

Наименование показателей	Норма для мастики марок				
	МБК-Г-55	МБК-Г-65	МБК-Г-75	МБК-Г-85	МБК-Г-100
1. Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее	55	65	75	85	100
2. Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °С	55-60	68-72	78-82	88-92	105-110
3 Гибкость при температуре (18±2) °С на стержне диаметром, мм	10	15	20	30	40
4. Содержание наполнителя, % по массе:					
волокнистого	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15
пылевидного	25-30	25-30	25-30	25-30	25-39
5 Содержание воды	Следы				

Техническая консультация

Область применения

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика серии МБК-Г

Район строительства	Мастика для устройства			
	кровель с уклоном, %			мест примыканий
	менее 2,5	2,5-менее 10	10-25	
Севернее географической широты 50° для европейской и 53° для азиатской части СССР	МБК-Г-55	МБК-Г-65	МБК-Г-75	МБК-Г-85
Южнее этих районов	МБК-Г-65	МБК-Г-75	МБК-Г-85	МБК-Г-100

По вопросам приобретения мастики серии МБК-Г и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов