



Мастика тиоколовая АМ-05К

Техническая консультация

Технические условия	5772-057-05766764-03
Цвет	темный
Описание продукта	Мастика обладает способностью после отверждения превращаться в эластичный резиноподобный материал без усадки (в своем составе не содержит растворителей).
Назначение	Используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений для герметизации стыков элементов ограждающих наружных стен с максимально допустимой деформацией в стыке 25% (межпанельные, межблочные и т.п.), защиты узлов сопряжения строительных конструкций от атмосферной коррозии, герметизации металлических примыканий кирпичных стен, кровли и мансард, герметизации швов на лотковых кровлях и ложных балконов.
Свойства	• высокая адгезия к бетону, кирпичу, дереву, железу, асфальту; • высокая стойкость к различным агрессивным средам (кислотам, щелочам); • высокая водостойкость; • отличная атмосферо- и озоностойкость; • влаго- и воздухопроницаемость; • высокая стойкость к вибрациям; • отлично противостоит тепловому старению
Температурный диапазон эксплуатации	от -50 до +70°C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Комплектность	Комплект мастики АМ-05К состоит из двух паст: основной и отверждающей. Перед применением отверждающую пасту хорошо перемешать, ввести в основную пасту в соотношении, указанном в паспорте, перемешать композицию до равномерного распределения отверждающей и основной паст (цвет мастики должен быть однородным без разводов).
Применение	Поверхность, на которую наносится мастика, должна быть очищена от наледи, грязи, пыли. Возможно нанесение мастики как на сухую, так и на влажную поверхность с предварительной её протиркой ветошью. Рекомендуемый слой нанесения — 2-5 мм. Расход - 100-300 гр/пог.м. в зависимости от ширины шва.
Гарантийный срок хранения	6 месяцев с даты изготовления
Гарантийный срок службы	Гарантийный срок службы шва мастики не менее 10 лет.
Фасовка	металлический барабан 33 л
Предупреждение	Запрещается наносить мастики при выпадении дождя или снега Запрещается применять растворитель при приготовлении мастик
Меры безопасности	Мастика АМ-05К относится к малоопасным веществам. Компоненты мастики способны вызвать дерматиты, поэтому при работе следует избегать прямого контакта с кожей (работать в резиновых перчатках). При попадании компонентов мастики на незащищенную поверхность кожи их следует смыть сначала этиловым спиртом, а затем теплой водой с мылом.
Хранение и транспортировка	Компоненты мастики перевозят любым видом транспорта. Мастику АМ-05 К хранят в закрытых складских проветриваемых помещениях или под навесом при температуре от - 20°C до + 30°C, исключая попадание влаги и прямых солнечных лучей.



Мастика тиоколовая АМ-05К

Техническая консультация

Технические характеристики:

Плотность, кг/м ³	1750
Интервал температур нанесения, °С	от +5 до +30
Жизнеспособность, час, в пределах	2-24
Сопротивление текучести, мм, не более	2
Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	0,1
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов, %, не менее	150
Характер разрыва	когезионный

По вопросам приобретения **мастики тиоколовой АМ-05К** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов