



Мастика тиоколовая ЛТ-1К

Техническая консультация

Технические условия	5772-058-05766764-03
Цвет	светлый
Назначение	Двухкомпонентная мастика ЛТ-1К используется при строительстве и ремонте жилых, промышленных зданий и сооружений для: герметизации стыков элементов ограждающих наружных стен (межпанельные, межблочные и т.п.), защиты узлов сопряжения строительных конструкций от атмосферной коррозии, герметизации металлических примыканий кирпичных стен, кровли и мансард, герметизации швов на лотковых кровлях и ложных балконах.
Свойства	• высокая адгезия к бетону, кирпичу, дереву, железу, асфальту; • высокая стойкость к тепловым и усадочным деформациям; • высокая стойкость к агрессивному действию атмосферных факторов, воды, что позволяет применять мастику во всех климатических зонах России и стран СНГ; • мастикой ЛТ-1К можно проводить текущий и капитальный ремонт стыков, при этом нанесение мастик возможно на старый слой тиоколовых и тиоколосодержащих герметиков; • влаго- и воздухонепроницаемость; • максимально допустимая деформация в стыке – 25 %.
Температурный диапазон эксплуатации	от -50 до +70°C

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика тиоколовая ЛТ-1К

Комплектность	Мастика ЛТ-1К комплектуется в виде двух паст: 1-ый компонент герметизирующий, 2-ой компонент отверждающий, соотношение которых указывается в паспорте качества завода изготовителя. После смешивания герметизирующей и отверждающей паст, готовая к применению мастика должна быть использована в течении 2-24 часов в зависимости от температуры воздуха.
Применение	Наносится мастика ЛТ-1К, после смешивания, шпателем или шприцеванием, толщиной не менее 3 мм. Нанесение мастики возможно как на сухую, так и на влажную поверхность с обязательной предварительной протиркой поверхности ветошью.
Гарантийный срок хранения	6 месяцев с даты изготовления
Фасовка	металлический барабан 33 л
Предупреждение	Запрещается наносить мастику ЛТ-1К при выпадении дождя или снега Запрещается применять растворитель при приготовлении мастики ЛТ-1К
Меры безопасности	Мастика ЛТ-1К относится к малоопасным веществам. Мастика и ее компоненты относятся к трудногорючим, невзрывоопасным материалам, которые горят только при внесении в пламя. Компоненты мастики способны при длительном контакте с кожей вызывать дерматиты, поэтому при работе следует избегать прямого контакта с кожей (работать в резиновых перчатках). При попадании компонентов на незащищенную поверхность кожи их следует смыть сначала этиловым спиртом, а затем теплой водой с мылом.
Хранение и транспортировка	Мастику ЛТ-1К перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги и нарушение герметичности тары. Хранят мастику ЛТ-1К в закрытых складских проветриваемых помещениях или под навесом при температуре от -20°С до +30°С, исключая попадание влаги и солнечных лучей



Техническая консультация

Технические характеристики:

Плотность, кг/м ³	1650
Интервал температур нанесения, °С	от +5 до +30
Жизнеспособность, час, в пределах	2-24
Сопротивление текучести, мм, не более	2
Условная прочность при разрыве, МПа, не менее	0,2
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах швов, %, не менее	150
Характер разрыва	когезионный

По вопросам приобретения **мастики тиоколовой ЛТ-1К** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов