



Мастика выравнивающая напряжение электрического поля Raychman® RM1104

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер 2 мм X 30 мм X 20000 мм (20 м)
- Диэлектрическая постоянная не менее 15-17
- Прочность на разрыв не менее 1 МПа
- Электрическая прочность не менее 12 кВ/мм
- Удлинение при разрыве не менее 500 %
- Объемное сопротивление 10^{10} - $10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$
- Адгезия к полиэтилену не менее 10 Н/см
- Рабочая температура от -40°C до +90°C

Мастика выравнивающая напряженность электрического поля для кабелей 10 и 35 кВ. Может использоваться как в изделиях с термоусаживаемыми трубками, так и в изделиях холодной усадки. Обладает хорошей адгезией как к стали, так и к полиэтилену.

Поставляется в герметично упакованных бухтах по 20 метров. При необходимости можем произвести нарезку необходимой длины.

Характеристики

[Техническая консультация](#)

МАСТИКА МАСЛОСТОЙКАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ RAYCHMAN® RM1104-10кВ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика выравнивающая напряжение электрического поля Raychman® RM1104

Материал	Мастика в виде самоклеящейся ленты, детали, которая покрыта с двух сторон антиадгезионным материалом.
Основные геометрические размеры, мм:	2 мм X 30 мм X 100 мм 2 мм X 30 мм X 300 мм 2 мм X 30 мм X 30000 мм
Температура эксплуатации	от -45°C до +100°C
Пенетрация, 0,1 мм	40-70
Маслостойкость при 100°C, 24ч, %, не более	12
Прочность связи герметика с алюминием при отслаивании, Н/м, не менее	150
Относительная диэлектрическая проницаемость при частоте 50Гц, не менее	13-15
Цвет	желтый
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см	1010
Электрическая прочность, кВ/мм	>15
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц	≤1
Условия хранения	Хранить в заводской упаковке в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца.

Техническая консультация

МАСТИКА МАСЛОСТОЙКАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ RAYCHMAN® RM1104-35кВ

Материал	Мастика в виде самоклеящейся ленты, детали, которая покрыта с двух сторон антиадгезионным материалом.
----------	---

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастика выравнивающая напряжение электрического поля Raychman® RM1104

Основные геометрические размеры,мм:	2 мм X 30 мм X 100 мм 30000 мм	2 мм X 30 мм X 300 мм	2 мм X 30 мм X
Температура эксплуатации	от -45°С до +100°С		
Пенетрация, 0,1 мм	40-70		
Маслостойкость при 100°С, 24ч, %, не более	12		
Прочность связи герметика с алюминием при отслаивании, Н/м, не менее	150		
Относительна диэлектрическая проницаемость при частоте 50Гц, не менее	30-35		
Цвет	желтый		
Удельное объемное электрическое сопротивление, Омхсм	1010		
Электрическая прочность, кВ/мм	>15		
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц	≤1		
Условия хранения	Хранить в заводской упаковке в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения — 24 месяца.		

По вопросам приобретения Raychman® RM1104 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов