



## Мастика АНК

- [Мастика АНК-1](#)
- [Мастика АНК-2](#)
- [Мастика МБ-Х](#)

## Мастика БИЭМ

### Мастика БИЭМ РСТ УССР 50-27-89

Мастика гидроизоляционная битумно-эмульсионная «БиЭМ» представляет собой полностью готовый к применению состав, состоящий из мелкодисперсной смеси битума, технологических добавок и минеральных наполнителей в водной среде

Мастика гидроизоляционная битумно-эмульсионная «БиЭМ» используется для: устройства новых мастичных кровель (в сочетании со стеклотеткой, стеклохолстом), расход: 12-14 кг/м<sup>2</sup>, ремонта «мягких» кровель (в сочетании со стеклотеткой, стеклохолстом и без них), расход: 5-7 кг/м<sup>2</sup>, гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций (бетонных или цементно-песчаных), а так же внутренних помещений (в сочетании со стеклотеткой, стеклохолстом и без них), расход 4 кг/м<sup>2</sup>. Мастика БИЭМ выпускается в ведрах по 10 кг и 20 кг

### Преимущества:

- высокая адгезия к основанию;
- может наноситься как на сухое, так и влажное основание (отсутствие поверхностно-капельной влаги);
- стойкая к воздействию воды и содержащихся в ней веществ, разрушающих основание;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- не содержит органических растворителей;
- легко наносится;
- экологическая чистота подтверждается заключением санитарно-гигиенической экспертизы.

### **Область применения:**

Мастика гидроизоляционная битумно-эмульсионная «БиЭМ» используется для:

- устройства новых мастичных кровель (в сочетании со стеклотекстурой, стеклохолстом), расход: 12-14 кг/м<sup>2</sup>;
- ремонта «мягких» кровель (в сочетании со стеклотекстурой, стеклохолстом и без них), расход: 5-7 кг/м<sup>2</sup>;
- гидроизоляции наружных поверхностей строительных конструкций (бетонных или цементно-песчаных), а так же внутренних помещений (в сочетании со стеклотекстурой, стеклохолстом и без них), расход 4 кг/м<sup>2</sup>;
- Мастика гидроизоляционная битумно-эмульсионная «БиЭМ» может использоваться как модификатор в цементно-песчаных растворах, предназначенных для устройства стяжек в конструкциях кровель и полов.

Кровли и гидроизоляции из мастики битумной БиЭМ — это покрытия без швов, приготовленные из нескольких слоев битумной эмульсионной мастики БиЭМ, усиленной локальными или сплошными армирующими прокладками из стеклотекстуры, стеклохолста и т.п.

После процесса стабилизации (высыхания) эмульсионные материалы превращаются в пластичный водонепроницаемый материал, который не размывается водой.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



При приготовлении растворов смесей для устройства стяжек в воду затворения вводится до 15-20% мастики. Жизнеспособность такой смеси составляет около 30 минут. Готовность стяжки для технологического передвижения — около 24 часов.

#### Техническая консультация

#### Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Внешний вид	пастообразная масса
Цвет	черный
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	1100
Водопоглощение по иасе, %, не более	5,0
Набухание по объему, % не более	1,0
Температуроустойчивость, °С	70-90
Однородность(проходит сквозь сито с ячейками 1мм) %, не менее	94
Гибкость на стрежне диаметром 20 мм при температуре +18 °С	нет трещин, разломов и других разрушений
Расслаиваемость, %, не более	22
Адгезия к бетону, МПа, не менее	0,17

По вопросам приобретения мастик серии АНК, БИЭМ, МБ-Х получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мастики серии АНК, БИЭМ, МБ-Х

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов