



Техническая консультация

Синонимы	Стеклоткань АПТС-1, Ткань АПТС-1
НТД	ТУ 17-21-39-52-84
Описание	Материал АПТС-1 представляет собой ариимдную ткань с односторонним антипирированным теплоотражающим покрытием серебристого цвета на основе кремнийорганического каучука. Рабочая температура материала от -120 до +270°C.
Применение	• Для герметизации компенсационных стыков створок; • Для зачехления подвижных узлов и электрожгутов.
Упаковка	Рулон на шпуле. Стандартная норма отгрузки: Рулон 50 п.м. $\pm$ 10%. Возможна нестандартная упаковка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
Хранение	Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления. Рулоны материала АПТС-1 должны храниться на стеллажах в горизонтальном положении не более одного ряда.
Класс опасности	не имеет

Техническая консультация

Физико-химические характеристики материала АПТС-1 (ТУ 17-21-39-52-84)

Наименование показателя	Норма
Ширина, см	90 $\pm$ 5
Масса 1 м ² , г	340 $\pm$ 30
Разрывная нагрузка полоски 25x100 мм, даН (кгс), не менее	40 (40)
— по основе	35 (35)
— по утку	
Сохранение разрывной нагрузки после воздействия температуры 200°C в течение 10 часов, %, не менее	70
Соппротивление многократному изгибу, килоциклы, не менее	100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хладоизгибостойкость (морозостойкость в динамических условиях), килоциклы, не менее	10
Огнестойкость	Самозатухающий
Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2, \text{с}$	0

По вопросам приобретения материал АПТС-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: