

**ТУ 8729-068-00302480-2009**

Предназначен для изготовления тентовых конструкций многоцелевого назначения: тентов грузовых автомобилей всех видов, навесов, шатров, укрытий техники и сельскохозяйственной продукции по каркасам, чехлов для упаковки техники.

Материал представляет собой тканевую основу с нанесенным на нее односторонним (**МТ-1**), двухсторонним (**МТ-2**) покрытием и с высокой степенью проникновения поливинилхлорида в ткань (**МТ-3**). Поливинилхлоридное покрытие обеспечивает материалу стойкость к различным кислотам, щелочам, устойчивость к воздействию бензина, масел, нефти. Материалы сшиваются или свариваются токами высокой частоты, горячим воздухом. Материал МТ-3 легко сваривается методом наложения (лицо-изнанка).

Ширина тентового материала 140-150 см в зависимости от вида применяемой основы и условий выпуска по кромкам.

[Техническая консультация](#)**Техническая характеристика:**

Наименование показателя	<b>МТ-1</b>	<b>МТ-2</b>	<b>МТ-3</b>
Масса, г/м <sup>2</sup> , не более	550	600	650
Разрывная нагрузка, даН, не менее:			
в продольном направлении	65	65	110
в поперечном направлении	55	60	80
Сопротивление раздиранию, даН, не менее <sup>^</sup>			
в продольном направлении	15	15	50
в поперечном направлении	15	20	40
Относительное удлинение при разрыве, %:			
в продольном направлении	10-40	10-40	10-40
в поперечном направлении	10-40	20-50	20-50
Устойчивость к действию бензина и масел	устойчив	устойчив	устойчив



Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее:			
в продольном направлении	0,6	0,4	0,6
в поперечном направлении	0,5	0,35	0,5
Водопроницаемость, ч, не менее	8	24	24
Светостойкость, балл, не менее	4	4	4
Морозостойкость, °С, не выше	— 40	— 40	— 40
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	130	120	180
Жесткость, сН, не более:			
в продольном направлении	30	40	30
в поперечном направлении	20	20	20
Огнеопасность, мм/с, не более	1,66	1,66	1,66

Чтобы купить **Материал Авангард** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам: