



МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ЭФ-1П

Предназначен для изготовления методом химической фотолитографии гибких печатных плат для монтажного блока 27 автомобиля марки ВАЗ 2110, а также изделий радиоэлектронной аппаратуры. Представляет собой трехслойную конструкцию, состоящую из полиимидной пленки (толщиной 75 — 100 мкм), покрытой термореактивным адгезивом и облицованной с одной стороны электролитической гальваностойкой латунированной медной фольгой (толщиной 105 мкм). На материал имеется техническая документация УО.023.094 ТУ.

Техническая характеристика

Размеры листа:

- длина, мм, не менее 320
- ширина, мм, не менее 200 (возможна другая по согласованию с заказчиком)
- толщина, мкм любая в интервале от 100 до 250

Число двойных перегибов на угол 90° при радиусе , не менее 500

Усадка материала после стравливания фольги, %, не более 0,3

Время устойчивости к воздействию расплавленного припоя при температуре (260±5) °С, с, не менее 30

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее

- после кондиционирования в условиях — 95 час., (40±2) °С, относительной влажности (93±2) % 1.1012
- после кондиционирования в условиях — 1 час., 100°С, относительной влажности менее 20 % 1.1011

Электрическая прочность перпендикулярно слоям, кВ/мм, не менее 50.

По вопросам приобретения **МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ЭФ-1П** и получения подробной консультации по свойствам

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ЭФ-1П

продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов