



МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ЭФЛ

Материал ЭФЛ изготавливается на основе полиэтилентерефталатной пленки толщиной 25-50 мкм., термореактивного адгезива и электролитической гальваностойкой медной фольги толщиной 18, 35, 50 мкм. и предназначен для изготовления гибких печатных плат и кабелей.

Технические характеристики

— Номинальная толщина мкм. 58-120- Ширина мм. любая до 500-
Длина куска в рулоне м. не менее 20-
Прочность при отслаивании фольги на ширине полосы 3 мм. Н., не менее 2.8-
Устойчивость к воздействию теплового удара при температуре 205 С в течение 30 с. — без отслоения фольги-
Стойкость к многократным перегибам при радиусе 5 мм — не менее 600 циклов
Стабильность линейных размеров после стравливания фольги % не более 0.5
Поверхностное электрическое сопротивление Ом не менее
а) в исходном состоянии $1 \cdot 10^{13}$
б) после кондиционирования в условиях +40 С влажность 93% — $1 \cdot 10^{11}$ -
Удельное объемное электрическое сопротивление Ом см не менее $1 \cdot 10^{14}$ -
Электрическая прочность кВ/мм не менее 50-
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц не более 0.03

По вопросам приобретения **МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ЭФЛ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов