



МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ЭФН

Предназначен для изготовления фотохимическим методом фольговых термочувствительных резистов и чувствительных элементов датчиков. Рекомендуются для применения в автомобильной, электротехнической, машиностроительной, медицинской и других отраслях промышленности.

Материал ЭФН представляет собой ленту из термочувствительной никелевой фольги с односторонне нанесенным полипиромеллитимидным лаковым покрытием. Материал изготавливается трех марок: ЭФН-5, ЭФН-7, ЭФН-10. Материал устойчив к воздействию солнечной радиации, уайт-спирита в течение 5 — 10 мин. при температуре (25 ± 10) °С, 10% раствора аммиака в течение 5 мин. при температуре (25 ± 10) °С. На материал имеется техническая документация БУО. 023.090 ТУ.

Техническая характеристика

Диапазон рабочих температур, °С -60 , +200

Размеры:- толщина, мкм 20 ± 5 (ЭФН-5); 22 ± 5 (ЭФН-7); 25 ± 5 (ЭФН-10).- ширина, мм, не менее 40

Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более $2 \cdot 10^{-2}$

Относительная диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более 5

Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см, не менее $1 \cdot 10^{14}$

Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 100

По вопросам приобретения **МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ЭФН** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов