



МАТЕРИАЛ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ФЛС

Предназначен для изготовления фотохимическим методом резистивных элементов нагревателей. Представляет собой слоистый материал, состоящий из полиэтилентерефталатной пленки толщиной 20 мкм, адгезива и лент из никелевых сплавов (двух типов) толщиной 10 и 20 мкм. Выпускается трех марок: ФЛС1-10, ФЛС2-20, ФЛС2-10. Материал марок ФЛС обладает высокой механической прочностью и эластичностью, большой длиной куска — более и хорошей прочностью сцепления ленты с пленкой, обеспечивающей качественное проведение процесса фотолитографии. На материалы имеется техническая документация ШКФЛО. 023.016 ТУ.

Техническая характеристика

Интервал рабочих температур, °С -60 , +100

Устойчивость к воздействию 10 термоциклов от -60 до +100 °С с выдержкой при каждой температуре 30 мин.) Отсутствие отслоений

Устойчивость к воздействию температуры +1000 °С в течение 100 час. Отсутствие отслоений

Гарантийный срок хранения, год. 1

По вопросам приобретения **МАТЕРИАЛ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ ФЛС** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов