



Область применения:

Материал марки ВМК-4 и предназначен для изготовления термомеханически нагруженных деталей и узлов трения двигательных установок летательных аппаратов и промышленного оборудования.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Материал марки ВМК-4 изготавливается на основе муллита и корунда методом полусухого прессования.
Материал марки ВМК-4 и предназначен для изготовления термомеханически нагруженных деталей и узлов трения двигательных установок летательных аппаратов и промышленного оборудования.

Технические характеристики

Характеристики по ТУ: Плотность: не более 4400 кг/м³ Пористость: 1,5-9,0 % Предел прочности при статическом изгибе: 250-300 Мпа

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
----------------	--------------	---------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал керамический композиционный марки ВМК-4

Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-1049-2008	Материал керамический композиционный марок ВМК-4
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-1049-2008	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-1049-2008
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-1049-2008	Изменение № 2 к ТУ 1-595-29-1049-2008
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-1049-2008	Изменение № 3 к ТУ 1-595-29-1049-2008

По вопросам приобретения Материал керамический композиционный марки ВМК-4 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов