



Материал керамический композиционный марки ВМК-6

Область применения:

Материал марки ВМК-6 предназначен для низкоинерционных высокотемпературных термических установок, фильтров очистки выхлопных газов дизельных двигателей, а также используется как теплоизоляционный и теплозащитный материал

Разработчик(и): ФГУП

«ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Материал ВМК-6 с температурой эксплуатации 1527 °С (1800 К) изготавливается из волокон на основе оксида алюминия в виде блоков.

Технические характеристики

Характеристики по ТУ: Плотность: (1,00 ± 0,05) г/см³ Предел прочности при сжатии: не менее 2,0 Мпа Линейная температурная усадка при 1527 °С (1800 К) в течение 4 ч: не более 3 %

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал керамический композиционный марки ВМК-6

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-1089-2009	Материал керамический композиционный марки ВМК-6
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-1089-2009	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-1089-2009

По вопросам приобретения Материал керамический композиционный марки ВМК-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов