

**ТО 00302480-109-09 ГОСТ 29151-91**

Предназначен для изготовления тентов средств автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники, пологов, укрытий и навесов, тентов для железнодорожных вагонов, летних кафе, беседок, спортивных матов и детских игровых комплексов, лодок и бассейнов, ангаров, боновых заграждений, тентов на катера и яхты, геомембран, кровли жилых и производственных помещений, эксплуатируемых в различных климатических зонах.

Материал очень технологичен, он сшивается, склеивается, сваривается горячим воздухом и токами высокой частоты.

Тентовый материал «Крепость» представляет собой полиэфирную тентовую ткань с высокой степенью пробивки её поливинилхлоридной смесью. Материал выпускается в обычном, свето- и морозостойком исполнении и имеет следующие условные обозначения: Материал тентовый «Крепость».

Ширина выпускаемого тентового материала 140-150 см. По согласованию с заказчиком допускается выпуск тентового материала другой ширины.

Материал может быть изготовлен широкой цветовой гаммы.

[Техническая консультация](#)**Техническая характеристика:**

Масса, г/м ² , не более	650
Разрывная нагрузка, даН, не менее: в продольном направлении	100
в поперечном направлении	75
Удлинение при разрыве, %, не более: в продольном направлении	10-40
в поперечном направлении	20-50
Сопротивление раздиранию, даН, не менее: в продольном направлении	30
в поперечном направлении	30



Материал Крепость

Морозостойкость, °С, не выше	— 45
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	250
Жесткость, сН, не более:	30
в продольном направлении	20
в поперечном направлении	
Светостойкость, балл, не менее	4
Грибостойкость, баллы, не более	2
Водопроницаемость, ч, не менее	24
Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее:	0,4
в продольном направлении	0,35
в поперечном направлении	
Огнеопасность, мм/с, не более	1,66

Чтобы купить **Материал Крепость** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов