



ТУ 8713-023-00302480-99

Металлизированный материал предназначен для изготовления теплозащитных костюмов, средств защиты рук и ног, теплозащитных чехлов и экранов.

Материал представляет собой текстильную основу, дублированную клеевым способом с металлизированной полиэтилентерефталатной пленкой. В качестве текстильной основы использована кремнеземная ткань. По согласованию с заказчиком могут быть использованы угольные, капроновые, смесовые и др. ткани.

В качестве клеевого адгезива использован клей на основе растворов полимеров. Материал отличается высокой степенью отражения теплового излучения.

Техническая консультация

Техническая характеристика:

Масса, г/м ² , не более	400
Ширина, см	57
Разрывная нагрузка, даН, не менее:	
в продольном направлении	25
в поперечном направлении	15
Жесткость, сН, не более:	
в продольном направлении	30
в поперечном направлении	30
Прочность связи между слоями, кН/м, не менее	0,4
Коэффициент отражения, %, не менее	90
Огнестойкость (пламя 10 с) время самостоятельного горения, тления, с, не более	0
Потеря массы, %, не более	3
Защитная способность при воздействии ИК-излучения (14 кВт/м ² , 10 мин) температура необлучаемой стороны материала, °С, не более	52



Материал металлизированный огнестойкий

Чтобы купить **Материал металлизированный огнестойкий** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов