



Материал многожильный гибкий нагревательный

Предназначен для изготовления плоских нагревательных элементов удельной мощностью не более 1 кВт/м².

Работает при температуре не выше 85 °С.

Материал состоит из ряда резистивных жил, находящихся между двух склеенных между собой электроизоляционных полиэтилентерефталатных пленок толщиной 25; 50 мкм.

Производится в соответствии с ТУ ШКФЛО. 482.004.

Техническая консультация

Технические характеристики МГН	
Ширина, мм, не менее	280
Длина, м, не менее	0,5
Количество жил, шт.	14, 16, 26, 28, 36, 52, 54, 56
Толщина жилы, мкм	10, 20
Ширина жилы, мм	4,7±0.1; 5,75±0.1
Ширина изолирующих промежутков между жилами, мм, не менее	4,5
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее	50
Пробивное напряжение между соседними жилами, кВ, не менее	1,2

По вопросам приобретения **Материал многожильный гибкий нагревательный** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов