



Техническая консультация

Синонимы	Материал АЗТ, Материал АЗТС
НТД	ТУ 1-595-29-965-2006, ТУ 17-21-315-79
Описание	Материал облицовочный марки АЗТ-С изготавливается на основе капроновой технической ткани (арт. 56003 по ТУ 17-04-08-468) с антипиреновым — нитроцеллюлозным покрытием зеленого, серого или кремового цвета. Материал не горюч, водонепроницаем, без тиснения с гладкой поверхностью в соответствии с ТУ 1-595-29-965-2006, утвержденным ФГУП ВИАМ. По согласованию с потребителем возможно изготовление материала других цветов.
Применение	Предназначен для облицовки внутренних агрегатов и поверхностей корпуса авиационной техники с целью теплозвукоизоляции и огнестойкости конструкции, а также в других отраслях промышленности. Температура эксплуатации материала АЗТ-С от -60 до +100°C.
Упаковка	Рулон на шпule. Стандартная норма отгрузки: Рулон 50м. ± 10%. Возможна нестандартная упаковка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Упакованные рулоны материала АЗТ-С могут транспортироваться любым видом крытого транспорта, исключая попадание влаги и загрязнений, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта. Не допускается транспортировать материал АЗТ-С с изделиями, имеющими поливинилхлоридное покрытие.
Хранение	Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления. Материал АЗТ-С должен храниться в вертикальном положении при температуре не ниже 0°C и не выше +30°C. Не допускается хранение материала совместно с изделиями с поливинилхлоридным покрытием.
Класс опасности	не имеет

Техническая консультация

Физико-химические характеристики материала АЗТ-С (ТУ 1-595-29-965-2006)

Наименование показателя	Норма
Ширина, см, не менее	82

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал облицовочный АЗТ-С

Масса 1 м ² , г, не более	100
Разрывная нагрузка полосы 50х200 мм, Н (кгс), не менее: — основа — уток	402 (41) 343 (35)
Жесткость, гс, не более	1,4
Водопроницаемость, не более	Допускается не более 2-х капель воды на изнаночной стороне
Термостойкость	Не допускается шелушения и отслаивания пленки.
Горючесть	Самозатухающий (группа 2)
Бензостойкость	Не допускается отслаивание пленки.

По вопросам приобретения материал облицовочный АЗТ-С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов