



Область применения:

Для облицовки теплозвукоизоляции авиационной техники, а также в других отраслях промышленности

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Материал на основе капроновой технической ткани и нитроцеллюлозного антипиренового покрытия.
Температура эксплуатации от минус 60 °С до плюс 100 °С.

Технические характеристики

Ширина, не менее 82 см; Масса 1 м², г, не более 100 ; Разрывная нагрузка полосы с рабочим участком 50х200 мм, Н(кгс),не менее: основа — 402 (41); уток — 343(35) Жесткость, гс, не более: основа 1,4; Водопроницаемость, допускается не более двух капель воды на изнаночной стороне; Бензостойкость — не допускается отслаивания пленки; Термостойкость -не допускается шелушения и отслаивания пленки; Горючесть — самозатухающий (группа 2).

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-965-2006	Материал облицовочный марки АЗТ-С

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал облицовочный марки АЗТ-С

Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-965-2006	Изменение № 1 к ТУ 1-595-29-965-2006
--------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

По вопросам приобретения Материал облицовочный марки АЗТ-С и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов