



ГОСТ 29151-91

Предназначен для изготовления буровых укрытий, автомобильных и сельхоз тентов, устойчив к действию сырой нефти, бензина, масел, кислот, может эксплуатироваться в северных районах Российской Федерации.

Тентовые материалы изготовленные по ГОСТ 29151-91 представляет собой полиэфирную тканевую основу с нанесенным на нее поливинилхлоридным покрытием. Материал выпускается двух видов: ТМП-1 (одностороннее поливинилхлоридное покрытие) и ТМП-2 (двухстороннее поливинилхлоридное покрытие). Ширина тентового материала устанавливается в зависимости от ширины применяемой основы 140-150 см. Материал может быть изготовлен широкой цветовой гаммы и другой массы кроме указанных.

Варианты исполнения:

У — обычный, для всех климатических районов, кроме районов с холодным климатом.

С — светопроницаемый, то же.

ХЛ — морозостойкий, для климатических районов с холодным климатом.

[Техническая консультация](#)

Техническая характеристика:

Наименование показателя	ТМП-1	ТМП-2
Масса 1 м ² , не более	1000	900
Разрывная нагрузка, даН, не менее:		
в продольном направлении	75	100
в поперечном направлении	60	75



Соппротивление раздиранию, даН, не менее:		
в продольном направлении	15	30
в поперечном направлении	15	30
Относительное удлинение при разрыве, %:		
в продольном направлении	10-40	10-40
в поперечном направлении	10-40	20-50
Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее:		
в продольном направлении	0,6	0,4
в поперечном направлении	0,5	0,35
Водопроницаемость, ч, не менее	8	24
Грибостойкость, баллы, не более	3	2
Светостойкость, балл, не менее:		
для исполнения У	4	4
для исполнения С, ХЛ	—	3
Морозостойкость, °С, не выше:		
для исполнения С	—	минус 40
для исполнения У	минус 45	минус 45
для исполнения ХЛ	—	минус 60
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	300	250
Жесткость, сН, не более:		
в продольном направлении	30	30
в поперечном направлении	30	20
Огнеопасность, мм/с, не более	1,66	1,66

Чтобы купить **Материал по ГОСТ** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов