



МАТЕРИАЛ ПОЛИИМИДНО-АДГЕЗИОННЫЙ ПАМ

- Предназначен для крепления траверс многовыводных рамок интегральных схем с целью фиксации их в одной плоскости.
- Представляет собой полиимидную пленку толщиной 50-60 мкм, покрытую адгезивом, защищенным полиэтиленовой пленкой толщиной 40 мкм или полиэтилентерефталатной пленкой толщиной 2 мкм.
- Обладает высокой теплостойкостью и способностью быстро отверждаться.
- Поставляется в виде рулона на алюминиевых втулках с внутренним диаметром (75+1) мм.
- В условиях поставки и хранения материал нетоксичен.
- Хранится материал в герметичной упаковке в холодильных установках. Перед применением материал выдерживается в нормальных условиях не менее 3 часов.
- Наносится автоматически наклеиванием на горячую рамку (200 град.С) и после этого без дополнительного отверждения выдерживает все сборочные операции МС (посадку кристалла при 450 град. С, термокомпрессию и др.)
- Может перевозиться любыми видами транспорта.
- Использование материала ПАМ для скрепления траверс многовыводных рамок в процессе сборки ИМС позволяет значительно увеличить выход годной продукции.
- На материал имеется техническая документация ШКФЛО.037.017 ТУ.

Техническая консультация

Размеры: ширина, мм.	12±0,5 14±0,5 (или любая до)
Прочность при отслаивании от сплава 42 Н, Н/м, не менее — в исходном состоянии	180
— после выдержки в трихлорэтилене при температуре (60±5) град. С в течение 3 мин.	140
Стойкость к воздействию расплавленного припоя при температуре (300±5) град. С в течение 30 с.	Отсутствие вздутий и отслоений
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см, не менее	1.1015

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



МАТЕРИАЛ ПОЛИИМИДНО-АДГЕЗИОННЫЙ ПАМ

По вопросам приобретения материал полиимидно-адгезионный пам и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов