



ТУ 0254-052-06377289-2000

Представляет собой пленкообразующий ингибированный нефтяной состав. Предназначен для защиты от коррозии внутренних полостей кузовов автомобилей: лонжеронов, порогов, стоек, дверей, фар и др. Наносится на защищаемые поверхности в процессе сборки автомобилей на конвейере методом безвоздушного распыления. Температура продукта при нанесении — не ниже 18°C.

Может применяться для защиты скрытых поверхностей железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной техники, станочного оборудования, труднодоступных элементов мостов, эстакад, строительных конструкций, резьбовых соединений и сварных швов. В этих случаях состав можно наносить кистью.

Хорошо проникает в микроразоры и микротрещины, эффективен в условиях контактной, точечной и щелевой коррозии. Быстро вытесняет с поверхности металла воду и растворы солей.

Хранится в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом. В холодное время года перед применением рекомендуется выдерживать бочки с продуктом в камере с воздушным обогревом до достижения температуры продукта (18-25)°C.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
1	Внешний вид и цвет	полутвердая, воскообразная, равномерная масса без посторонних включений и сгустков	визуально
2	Массовая доля активного вещества, %, не менее	28,0	п. 4.3 ТУ



3	Температура каплепадения активного вещества, °C, не менее	120	ГОСТ 6793
4	Испытание на тиксотропность	выдерживает	п. 4.5 ТУ
5	Испытание на сползание при 120°C	выдерживает	п. 4.6 ТУ
6	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,15	ГОСТ 6370
7	Массовая доля воды, %, не более	0,20	ГОСТ 2477
8	Пенетрация, мм*10 ⁻¹ , в пределах	250 — 300	п. 4.5 ТУ
9	Защитные свойства, площадь коррозионного поражения поверхности пластины после 4-х циклов испытания	не нормируется, определение обязательно	п. 4.9 ТУ
10	Защитные свойства при воздействии соляного тумана, площадь коррозионного поражения поверхности пластинки через 400ч, %, не более	1	ГОСТ 9.054

По вопросам приобретения **защитного смазочного материала Росойл-Оремин** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: