



## Техническая консультация

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Синонимы</b>        | Стеклоткань СТАМ-2, Ткань СТАМ-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>НТД</b>             | ТУ 17-1328-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Описание</b>        | Светостойкий материал СТАМ — 2 представляет собой ткань стеклянную с двусторонним покрытием на основе термостойкого каучука. Рабочая температура материала от -60 до +350°C.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Применение</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Для изготовления специзделий;</li><li>• Изготовление мешков для вакуумного прессования;</li><li>• При производстве газотурбинных двигателей;</li><li>• Обивка теплоизоляции;</li><li>• При производстве теплоизоляционных матов;</li><li>• При производстве термотоннелей.</li></ul>                                                               |
| <b>Упаковка</b>        | Рулон на шпуре.<br>Стандартная норма отгрузки: Рулон 25 п.м. $\pm 10\%$ .<br>Возможна нестандартная упаковка по согласованию с потребителем.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Транспортировка</b> | Материал СТАМ-2 должен транспортироваться в закрытых и чистых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Хранение</b>        | Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления.<br>Рулоны материала СТАМ-2 должны храниться на стеллажах в горизонтальном положении, в закрытом вентилируемом помещении при температуре не ниже минус 10°C и не выше плюс 30°C, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. Относительная влажность воздуха в помещении склада должна быть 65 $\pm$ 5 %. |
| <b>Класс опасности</b> | не имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Техническая консультация

## Физико-химические характеристики материала СТАМ-2 (ТУ 17-1328-75)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Материал светостойкий СТАМ-2

| Наименование показателя                                | Норма                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ширина, см, не менее                                   | 80                                                                 |
| Масса 1 м <sup>2</sup> , г                             | 850±50                                                             |
| Толщина, мм                                            | 0,40-0,43                                                          |
| Разрывная нагрузка полосы 25x100 мм, Н (кгс), не менее | 600 (60)                                                           |
| — по основе                                            | 350 (35)                                                           |
| — по утку                                              |                                                                    |
| Липкость                                               | Отсутствует                                                        |
| Горючесть                                              | После удаления источника пламени материал не должен гореть и тлеть |
| Водопроницаемость                                      | Водонепроницаем                                                    |
| Рабочая температура, °С                                | От минус 60 до плюс 350                                            |

По вопросам приобретения Материал светостойкий СТАМ-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов