



Техническая консультация

Синонимы	Стеклоткань АТОМ-1, Ткань АТОМ-1
НТД	ТУ 17-21-91-76
Описание	Термостойкий материалы АТОМ-1 представляет собой ткань стеклянную с двусторонним покрытием на основе термостойкого каучука. Рабочая температура материала от -60 до +350°C.
Применение	• Для обмотки электрожгутов; • Изготовление мешков для вакуумного прессования; • При производстве газотурбинных двигателей; • Обивка теплоизоляции; • При производстве теплоизоляционных матов; • При производстве термотоннелей.
Упаковка	Рулон на шпуре. Стандартная норма отгрузки: Рулон 40 п.м. $\pm 10\%$. Возможна нестандартная упаковка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Транспортировка возможна любым закрытым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
Хранение	Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления. Рулоны материала АТОМ-1 должны храниться в закрытых складах, на стеллажах в горизонтальном положении не более трех рядов.
Класс опасности	не имеет

Техническая консультация

Физико-химические характеристики материала АТОМ-1 (ТУ 17-21-91-76)

Наименование показателя	Норма
Ширина, см, не менее	80
Масса 1 м ² , г	425 $\pm$ 25

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал термостойкий АТОМ-1

Толщина, мм	0,23-0,25
Разрывная нагрузка полосы 25x100 мм, Н (кгс), не менее	600 (60)
— по основе	350 (35)
— по утку	
Липкость	Отсутствует
Горючесть	После удаления источника пламени материал не должен гореть и тлеть
Водопроницаемость	Водонепроницаем. На поверхности материала не должно появляться капель воды
Рабочая температура, °С	От минус 60 до плюс 350

По вопросам приобретения Материал термостойкий АТОМ-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов