



Материал термостойкий облицовочный теплоотражающий МТО-Т

Техническая консультация

Синонимы	Стеклоткань МТО-Т, Ткань МТО-Т
НТД	ТУ 8729-003-00300268-01
Описание	Материал термостойкий облицовочный теплоотражающий МТО-Т представляет собой ткань стеклянную с двухсторонним покрытием серебристого цвета на основе термостойкого каучука и повышенными прочностными характеристиками. Материал МТО-Т изготавливается из ткани стеклянной марки TG-660-30(A). Рабочая температура материала от -90 до +270°C.
Применение	• Для изготовления специзделий; • Для облицовки газопроводов и воздухопроводов; • Для компенсаторов; • При производстве газотурбинных двигателей; • При производстве теплоизоляционных матов; • При производстве термотоннелей.
Упаковка	Рулон на шпуле. Стандартная норма отгрузки: Рулон 50 п.м. $\pm 10\%$. Возможна нестандартная упаковка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
Хранение	Гарантийный срок хранения — 2 года с даты изготовления.
Класс опасности	не имеет

Техническая консультация

Физико-химические характеристики материала МТО-Т (ТУ 8729-003-00300268-01)

Наименование показателя	Норма
Ширина, см, не менее	85

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал термостойкий облицовочный теплоотражающий МТО-Т

Разрывная нагрузка полосы 25x100 мм, Н (кгс), не менее	3000 (300)
— по основе	1500 (150)
— по утку	
Привес резинового покрытия, г/м ² , не менее	1200±100
Липкость	Отсутствует
Горючесть	После удаления источника пламени материал не должен гореть и тлеть
Водопроницаемость	Водонепроницаем

По вопросам приобретения материал термостойкий облицовочный теплоотражающий МТО-Т и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов