



Область применения:

Используется для защиты теплонагруженных узлов изделий, выравнивания поверхностей и заполнения зазоров, а также для ремонта теплозащитных покрытий типа ВШ.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Материал холодного отверждения представляет собой четырехкомпонентную систему.

Внешний вид и цвет полуфабриката — однородная сметанообразная масса от коричневого до темно-коричневого цвета.

Технические характеристики

Жизнеспособность неотвержденного материала ВШ-РС-1, ч, не менее — 4; Прочность при открыве не менее МПа — 1,18; Термостойкость покрытия при температуре (380 — 420) °С, мин — 2; Объемная масса отвержденного покрытия, г/см³ — 0,7 ± 0,1

Техническая консультация

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-28-758-2005	Материал ВШ-РС-1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 ТУ 1-595-15-538-98	Изменение № 1 ТУ 1-595-15-538-98
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 ТУ 1-595-15-538-98	Изменение № 2 ТУ 1-595-15-538-98
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 ТУ 1-595-15-538-98	Изменение № 3 ТУ 1-595-15-538-98

По вопросам приобретения Материал ВШ-РС-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: