



Область применения:

Системы защиты от многократных перегревов приборов и оборудования.

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Однородный резиноподобный материал, без механических включений.

Для многоразовой тепловой защиты приборов и оборудования чувствительных к перегреву, возникающему в результате выделения тепла при работе электроприборов или от внешних источников тепла. Материал может эксплуатироваться в интервале температур от -60 до +170 °С в различных климатических зонах.

Технические характеристики

- Условная прочность в момент разрыва, не менее — 1,8 МПа;
- Относительное удлинение в момент разрыва, не менее — 160 %;
- Коэффициент теплопроводности при T=25 °С, Вт/м*град — 0,22;
- Плотность, кг/м³, 920 ± 50

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материал ВТА-55М

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-28-916-2006	Материал теплоаккумулирующий ВТА-55М
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-28-916-2006	Изменение № 1 к ТУ 1-595-28-916-2006
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-28-916-2006	Изменение № 2 к ТУ 1-595-28-916-2006

По вопросам приобретения Материал ВТА-55М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов