



Область применения:

Материал ВТИ-25 предназначен для применения в качестве теплозвукоизоляционного материала с рабочей температурой до 1200 °С в корпусе летательных аппаратов гражданской авиации

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Материал градиентный теплоизоляционный марки ВТИ-24 с рабочей температурой до 1700 °С состоит из слоев гибких высокотемпературных теплоизоляционных уплотнительных материалов различной плотности, соединенных между собой в определенном порядке с помощью клеящего раствора.

Технические характеристики

Плотность (180 ± 30) кг/м³ Радиус изгиба не должен превышать 600 мм, Линейная усадка при температуре 1700 °С в течение 4 ч, не более 5 %, Упругость не менее 92 %, Коэффициент теплопроводности при температуре 1300 °С, не более 0,75 Вт/м•К

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

**Нормативная документация**

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-29-1318-2012	Материал градиентный теплоизоляционный марки ВТИ-24

По вопросам приобретения Материал волокнистый теплоизоляционный пожаробезопасный марки ВТИ-25 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: