



Материал на основе фторволокон

Материал фильтровальный комбинированный на основе фторволокон ТУ 8391-019-59527197-2008. Материалы фильтровальные комбинированные на основе фторволокон предназначены для фильтрации различных агрессивных сред. Материалы не гигроскопичны, отличаются повышенной химической стойкостью в интервале температур от минус 190°С до плюс 200°С и работают в агрессивных средах без снижения физико-механических показателей, устойчивы к действию концентрированных щелочей, серной, соляной и азотной кислот и различных растворителей органического ряда. Не горючи, не токсичны, пожаро- и взрывобезопасны. Физико-механические показатели материалов приведены в таблице.

Техническая консультация

№ п/п	Наименование показателя	Норма		
		арт ФПФ-07	арт ФПЛ-05	арт ФП-04
1	Ширина полотна, см, не менее	140	140	140
2	Масса 1 м ² , г, не более	1500	1100	900
3	Толщина, мм			
4	Воздухопроницаемость, м ³ /м ² мин	45	30	60
5	Разрывная нагрузка полоски 50х200мм, Н (кгс), не менее по онове по утку	124,3(12,7)	398,9(40,7)	189,6(19,3)
		112,8(11,5)	619,5(63,1)	126,6(12,9)

Заготовки листовые с антифрикционным слоем

Заготовки листовые стекловолокнистые с антифрикционным слоем ТУ 2296-007-59527197-2006. Заготовки листовые представляют собой слоистые

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



прессованные листы размером 580x580x2,5 мм. Заготовки листовые применяются для опорных подшипников скольжения трубопроводной арматуры общепромышленного применения. Заготовки листовые не токсичны, относятся к группе трудногорючих материалов, устойчивы к воздействию воды, пара, масло- и нефтепродуктов, природного газа с содержанием H₂S до 70%. Температура эксплуатации от -70°C до +150°C. Допустимая удельная нагрузка до 150 МПа.

Детали электроизоляционные

Детали электроизоляционные стекловолокнистые для стрелочных переводов ТУ 2296-008-59527197-2006.

Детали электроизоляционные стеклотекстолитовые для стрелочных переводов, предназначенные для комплекта гарнитур электропривода стрелочных переводов, остяков и крестовин, применяемых во всех климатических зонах России.

Детали устойчивы к воздействию воды, масло- нефтепродуктов, разбавленных кислот и щелочей, нетоксичны, невзрывоопасны, относятся к горючим материалам с температурой воспла-менения +(340-500)°C и самовоспламенения – +(500-600)°C.

К деталям относятся втулки, шайбы, прокладки плоские и уголковые. Срок службы деталей увеличивается втрое по сравнению с обычно используемыми.

По вопросам приобретения материалы специальные и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов