



Область применения:

Для теплозвукоизоляции изделий в авиационной технике, в автомобилестроении и других отраслях промышленности

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Мат состоящий из рыхлого слоя супертонких штапельных волокон, связанных феноформальдегидной смолой. Материалы АТМ-1 и АТМ-1М изготавливаются необлицованными или облицованными с одной или двух сторон стеклотканью СТФ.

Технические характеристики

Внешний вид (АТМ-1, АТМ-1М) должен находиться в пределах допустимых отклонений установленного контрольного образца (эталона) Толщина, мм от 10 до 60 Поверхностная плотность, г/м², от 100 до 765 Влажность, %, (АТМ-1; АТМ-1М), не более 2,0 Средний диаметр стекловолокна, мкм, (АТМ-1, АТМ-1М), не более 2 Водопоглощение, %, АТМ-1М, не более 100 Упругость, %, АТМ-1М, не менее 90

[Техническая консультация](#)

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
----------------	--------------	---------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Материалы теплозвукоизоляционные марок АТМ-1 и АТМ-1М

Технические условия (ТУ)	ТУ 5763-01-30423034-2014	Материалы теплозвукоизоляционные марок АТМ-1 и АТМ-1М
--------------------------	--------------------------	---

По вопросам приобретения Материалы теплозвукоизоляционные марок АТМ-1 и АТМ-1М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов