



Медно-бериллиевая лигатура предназначена для выплавки бериллиевых бронз, отличающихся высокими характеристиками прочности и электропроводности.

Лигатура выплавляется методом вакуумно-индукционной плавки.

Отличается особой чистотой по химическому составу.

Поставляется в виде слитков.

[Техническая консультация](#)

Химический состав лигатуры, %

CU	Be	Fe	Al	Si	Mg	Pb
не более						
основа	4 — 11	0,02	0,02	0,15	0,02	0,0007

Сортамент:

Индекс M_{min}, кг M_{max}, кг
932. 13.-Си/Ве-Л 0,5 15

Примечание: Содержание бериллия, развес, форма и размеры слитков — по требованию заказчика.



Медно-бериллиевая лигатура

По вопросам приобретения **медно-бериллиевой лигатуры** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов