



Мегум 3276 – это универсальный адгезив, использующийся в качестве праймера совместно с другими адгезивами, например, Мегум 5382 и т. д. В сочетании с этими продуктами Мегум 3276 используется для соединения резины с металлом или другими твердыми субстратами в процессе горячей вулканизации.

Мегум 3276 также может быть использован как однослойное покрытие для соединения полярных эластомеров с металлом или другими субстратами.

Правильная подготовка поверхности металла необходима, чтобы устранить загрязнения и добиться высокого качества соединения.

Следом за обезжириванием следует провести механическую или химическую подготовку поверхности металла. Обычными способами подготовки поверхности являются пескоструйная обработка и фосфатирование.

Размешивание и разбавление

Растворители: использовать кетоновые растворители, такие как МЭК или МИБК, или смесь 1:1 кетоновых и ароматических растворителей, таких как толуол или ксилол.

Перед началом использования, необходимо тщательно перемешать Мегум 3276 с помощью лопастного миксера. В случае разбавления, медленно добавляйте растворитель к адгезиву при постоянном перемешивании.

В процессе распыления или макания, необходимо продолжать перемешивать Мегум 3276, чтобы предотвратить оседание диспергированного вещества на дно и обеспечить однородность адгезива.

Рекомендации по хранению

Хранить материал в плотно закрытых контейнерах. Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и источников возгорания. Перед открытием, перемешиванием, разливанием или опорожнением контейнеры следует поставить на землю и закрепить.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Гарантийный срок хранения

Срок хранения адгезива Мегум 3276 — 24 месяца при условии хранения в неоткрытом виде при температуре ниже 25оС/77о

Если продукт хранится свыше рекомендованного срока, перед использованием необходимо провести контроль качества. Данная проверка должна включать тесты на прочность соединения и оценку типичных физических свойств.

По вопросам приобретения Мегум 3276 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру: