



Тиксон 422: это однослойный адгезив, использующийся для соединения литевых полиуретановых эластомеров с металлом.

Тиксон 422 — однокомпонентный адгезив, используемый для соединения литевых полиуретановых эластомеров с металлическими поверхностями. Он отличается высокой термостойкостью и устойчивостью к гидролизу, обеспечивая надежное соединение без термообработки.

### **Технические характеристики:**

Внешний вид: Жидкость от соломенно-желтого до коричневого цвета

Сухой остаток по весу: 16-18%

Вязкость (Брукфильд LV2, V30 при 25°C): 165-365 мПас

Плотность (при 20°C): 0,88 г/см<sup>3</sup>

Температура вспышки: -9°C / +16°F

Сухой остаток по объему (расчетный): 12,4%

Удельный вес (при 20°C): 0,87-0,89 г/см<sup>3</sup>

### **Состав и характеристики:**

Не содержит свинца или других тяжелых металлов

Совместим с литевыми и термопластичными полиуретанами

Хорошо адгезируется к стали, алюминию, латуни, пластикам, таким как полиамиды и полиэферы

### **Применение:**

Подготовьте поверхность субстрата, удалив загрязнения и ржавчину

Нанесите Тиксон 422 кистью, маканием, распылением или другим способом

Время сушки при 20°C: 40-60 минут

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Оптимальная толщина сухой пленки: 12-25 микрон

**Преимущества:**

- Устойчивость к высоким температурам
- Высокая адгезия к различным материалам
- Не требует термообработки
- Быстрое время сушки
- Превосходная стабильность сухой пленки

**Расход:**

При толщине сухой пленки 20 микрон Тиксон 422 покрывает примерно 7 м<sup>2</sup>/кг

Срок хранения Тиксон 422 минимум 24 месяца при условии хранения в неоткрытом виде при температуре ниже 25оС/77о

По вопросам приобретения Мегум 5382 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов