



Мегум W23126

Универсальный адгезив на водной основе для соединения резины с металлом.

Мегум W23126 — адгезив на водной основе, обеспечивающий надежное соединение резиновых смесей с металлами и другими твердыми поверхностями в процессе горячей вулканизации.

Применение:

- * Резиновые смеси: NR, SBR, NBR, CR и другие
- * Субстраты: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, сплавы алюминия, полиамиды, полиэферы

Превосходство:

- * Выдающаяся адгезия к различным поверхностям
- * Отличная устойчивость к внешним воздействиям, включая высокие температуры, кипящую воду и соленую воду
- * Совместимость со всеми традиционными методами вулканизации

Состав и свойства:

- * Специальные реактивные полимеры и пигменты, растворенные в воде
- * Сухой остаток: около 30%
- * Цвет: от черного до оливково-зеленого
- * Вязкость: около 30 мПа (измерено по DIN 53019)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мегум W23126

- * Удельный вес: 1,12 г/мл
- * Срок годности: не менее 3 месяцев
- * Не замораживать

Использование:

- * Размешивать перед использованием
- * Оптимальный метод нанесения: распыление
- * Соотношение разбавления: обычно не требуется; при необходимости разбавлять с деионизированной водой (1 часть адгезива : 0,1 часть воды)
- * Толщина клеевой пленки:
- * Праймер W23500: около 3 мил (8 мкм)
- * Адгезив W23126: около 6 мил (15 мкм)
- * Сушка: для оптимальных результатов предварительно нагревать детали (до 60°C) и сушить при 60-80°C в течение 5 минут.

Хранение:

- * Хранить при комнатной температуре
- * Не допускать замерзания

По вопросам приобретения Мегум W23126 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов