



Мегум W3295 представляет собой однослойный водный адгезив, используемый для соединения фторэластомеров (FKM) с металлом или другими жесткими поверхностями путем горячей вулканизации. Он также применим к акрилатным смесям.

#### **Технические характеристики:**

Внешний вид: жидкость от бесцветной до желтоватой

Сухой остаток: 6-8%

Динамическая вязкость: 2 мПа·с (сП)

Значение pH: 10-12

Плотность (при 20 °C): 0,98-1,02 г/см<sup>3</sup>

Удельный вес (при 20 °C): 1,00 г/см<sup>3</sup>

Вес на галлон: 8,35 фунтов

Плотность сухой пленки: 1,63 г/см<sup>3</sup>

Сухой остаток по объему: 6,2%

Содержание летучих веществ на галлон: 0,6 фунта

Плотность сухой пленки: 1,63 г/см<sup>3</sup>

Точка замерзания: <0 °C / 32 °F

Точка вспышки: +52 °C / 126 °F

Стабильность при размораживании: стабильный

#### **Ключевые особенности:**

Состав: реактивные силановые полимеры в воде и спиртах

Экологически безопасный: без свинца и тяжелых металлов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



### **Эластомеры и субстраты для адгезии:**

Эластомеры: FKM, ACM и другие

Субстраты: сталь (горячего и холодного проката), нержавеющая сталь, алюминий, сплавы алюминия, полиамиды, полиэфиры.

### **Нанесение и обработка:**

Подготовка поверхности: обезжиривание и механическая/химическая предварительная обработка (пескоструйная обработка, фосфатирование)

Размешивание и разбавление: использовать деионизированную/дистиллированную воду

Нанесение: кистью, маканием, распылением

Соотношение для нанесения:

Кистью: 1 часть связующего на 0,5-3 части разбавителя

Макание: 1 часть связующего на 1-6 частей разбавителя

Распыление: 1 часть связующего на 2-8 частей разбавителя

Время сушки: около 30 мин при 20 °C

Толщина пленки: менее 2 мкм (0,08 мил)

Термостатирование: рекомендуется на 15 мин при 110-150 °C (230-320 °F)

Очистка: водой или спиртами (этанол)

### **Рекомендации по хранению:**

Держите контейнеры плотно закрытыми.

Выбирайте прохладное, сухое и вентилируемое место для хранения, подальше от источников тепла, солнечного света и возгорания.

Перед открытием, перемешиванием, разливом или опорожнением заземлите и стабилизируйте контейнеры.

Не допускайте хранения при температуре ниже 0°C или выше +32°F.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мегум W3295

Перед использованием дайте продукту нагреться до комнатной температуры.

**Срок хранения:**

Срок годности Мегум W3295 составляет не менее 24 месяцев при хранении в закрытом виде при температуре ниже 25°C/77°F. При хранении свыше указанного срока проведите проверку качества перед использованием.

**Информация по безопасности:**

Ознакомьтесь с паспортом безопасности от Rom and Haas для получения подробной информации о безопасности продукта

По вопросам приобретения Мегум W3295 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов