



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Обратноосмотические мембраны 4040. Морские – 55,2 бар.

Обратноосмотические мембраны LEWABRAIN S085 HR 4040 производства компании LanXESS (Германия), обеспечивают эффективную очистку воды от широкого спектра растворенных веществ как органического, так и неорганического происхождения (до 99,8%).

Мембраны производятся на современном, полностью автоматизированном производственном предприятии в городе Биттерфельд (Германия). Мембраны отличаются повышенной устойчивостью к химическим промывкам, стабильной селективностью по различным ионам и низким зарядом на поверхности полиамидного слоя, что снижает загрязнение мембран. Эти особые свойства достигнуты за счет увеличения сшивки активного полиамидного слоя.

Lewabrane® RO S085 HR 4040 – это рулонный обратноосмотический элемент на основе композиционной полиамидной мембраны, предназначенный для обессоливания морской воды. Мембрана Lewabrane® RO S085 HR 4040 характеризуется превосходной эксплуатационной устойчивостью и высокой степенью полимеризации активного полиамидного слоя, что делает ее особенно подходящей для опреснения высокосолёных вод с применением насосов высокого давления. Обратноосмотический мембранный элемент Lewabrane® RO S085 HR 4040 рекомендуется для одноступенчатых процессов, в которых определяющим фактором является обеспечение стабильно высокой селективности на протяжении всего срока службы мембраны.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

	Ед. изм. (метрические)	Ед. изм. (US)
Толщина разделителя потока	0,8 мм	31 mil
Активная площадь	7,9 м2	85 ft2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мембранный элемент S085 HR 4040

Средняя селективность	99,8 %	99,8 %
Минимальная селективность	99,5 %	99,5 %
Средняя скорость потока пермеата	93,0 %	93,0 %
Средняя скорость потока пермеата	5,2 м3/день	1380 gpd
Минимальная скорость потока пермеата	4,2 м3/день	1100 gpd

Элемент протестирован при следующих условиях: рабочее давление 55,2 бар , концентрация NaCl 32.000 мг / л (либо при тестировании на смешанном растворе концентрация NaCl 32.000 мг/л и концентрация бора 5 мг/л), рабочая температура 25 ° С, pH 8, извлечение пермеата 8%.

Техническая консультация

Условия эксплуатации

	Ед. изм. (метрические)	Ед. изм. (US)
Рабочее давление, не более	83 bar	1200 psi
Рабочая температура, не более	45 °C	113 °F
Индекс SDI, не более	5	5
Поток воды на входе, не более	4,0 м3/h	18 gpm
Поток концентрата, не менее	0,6 м3/h	3 gpm
Диапазон pH во время работы	2 — 11	2 — 11
Диапазон pH во время очистки	1 — 12	1 — 12
Перепад давления, не более	1,0 bar	15 psi
перепад давления в корпусе, не более	3,5 bar	50 psi

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Мембранный элемент S085 HR 4040

Концентрация хлора, не более 0,1 ppm 0,1 ppm

По вопросам приобретения Мембранный элемент S085 HR 4040 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов