



ФОМ-II предназначен для получения полимерных материалов, обладающих пониженной горючестью.

Основным компонентом фосфорсодержащего метакрилата ФОМ-II является ди-(1-метакрилокси-3-хлор-2-пропиловый) эфир метилфосфоновой кислоты.

Эмпирическая формула  $C_{15}H_{23}PCl_2O_7$ .

[Техническая консультация](#)

### Технические характеристики

| Наименование показателя                                              | Норма                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                                                          | Вязкая однородная жидкость от светло-коричневого до красно-коричневого цвета |
| Массовая доля фосфора общего, %, в пределах                          | 6,5-7,5                                                                      |
| Кислотное число, мг КОН на 1г продукта, не более                     | 25,0                                                                         |
| Бромное число, г Br на 100 г продукта, в пределах                    | 62-78                                                                        |
| Массовая доля гидрохинона, %, в пределах                             | 0,2-0,4                                                                      |
| Массовая доля глицидил-метакрилата, %, не более                      | 2,0                                                                          |
| Вязкость кинематическая, $\nu_{40}^{сСт}$ , в пределах               | 500-1200                                                                     |
| Время исчезновения отлипа на поверхности стеклопластика, ч, не более | 72                                                                           |
| Стекание связующего с вертикальных поверхностей стеклопластика       | Отсутствие обессмоленных участков ткани                                      |

По вопросам приобретения метакрилат фосфоросодержащий ФОМ-II и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов