



Металлополимерная перфораторная лента на полиэтилентерефталатной основе марки МП-90-25.4

Лента МП представляет собой металлополимерную перфораторную ленту с пониженной электризуемостью на основе полиэтилентерефталатной пленки.

Лента предназначена для применения в качестве носителя перфоинформации.

Лента МП может применяться в условиях воздействия климатических факторов:

- температуры окружающего воздуха от -60 до +85 °С;
- воздействия смены предельных температур;
- воздействия инея с последующим оттаиванием;
- повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 40 °С;
- пониженного атмосферного давления до 170 мм рт. ст.;
- воздействия соляного тумана.

Лента МП производится в соответствии с ТУ БУО.037.051.

Техническая консультация

Технические характеристики	МП-90-25.4
Размеры:	90 ± 14
— толщина, мкм	25.4 ± 0.05
— ширина, мм	300
— длина отрезка, м, не менее	
Продольная кривизна на длине 1 м, мм, не более	2
Светопропускание, %, не более	0.2
Прочность при растяжении, МПа, не менее	120
Стойкость к двойным перегибам при радиусе кривизны 5 мм, не менее	50 000
Усилие пробивки отверстия диаметром 1,8 мм для толщины (90 ± 14) мкм, кГс, не более	6,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Металлополимерная перфораторная лента на полиэтилентерефталатной основе марки МП-90-25.4

Усадка при температуре 65 °С, %, не более	0.3
---	-----

По вопросам приобретения **Металлополимерная перфораторная лента на полиэтилентерефталатной основе марки МП-90-25.4** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов