



Техническая консультация

	Stabilized Compressive Strength		Crush Strength	Shear Strength				Shear Modulus	
lbs/ft ³ — inches — inches	MPa		MPa	MPa				MPa	
				L	W			L	W
	23°C	177°C	23°C	23°C	177°C	23°C	177°C	23°C	
DURA — 5052 — 3.1 — 1/8 — .0007	2,1	1,38	1	1,48	1	0,91	0,62	221	110
DURA — 5052 — 4.5 — 1/8 — .0010	4	2,62	1,86	2,38	1,65	1,55	1,03	352	172
DURA — 5052 — 6.1 — 1/8 — .0015	7,1	4,55	3,1	3,9	2,76	2,38	1,52	531	255
DURA — 5052 — 8.1 — 1/8 — .0020	10,86	7,41	5,24	5,58	3,96	3,72	2,14	772	345
DURA — 5052 — 10.0 — 1/8 — .0025	12,93	8,96	7,38	7,41	5,58	4,21	2,86	965	414
DURA — 5052 — 12.0 — 1/8 — .0030	20,13	10,69	9,65	13.48*	8.96*	6.55*	3.03*	1 103	517
DURA — 5052 — 2.6 — 5/32 — .0007	1,69	1,03	0,72	1,17	0,76	0,7	0,55	165	83
DURA — 5052 — 3.8 — 5/32 — .0010	2,86	1,93	1,45	1,9	1,38	1,16	0,97	283	138
DURA — 5052 — 5.3 — 5/32 — .0015	5,03	3,45	2,34	2,93	2,34	1,9	1,38	441	214
DURA — 5052 — 6.9 — 5/32 — .0020	7,86	5,38	3,93	4,1	3,45	2,62	1,9	627	290



DURA — 5052 — 8.4 — 5/32 — .0025	11,14	7,93	5,52	5,31	4,07	3,31	2,28	800	352
DURA — 5052 — 2.0 — 3/16 — .0007	1,24	0,69	0,48	0,84	0,55	0,49	0,45	117	62
DURA — 5052 — 3.1 — 3/16 — .0010	2,34	1,38	1	1,48	1	0,88	0,62	221	110
DURA — 5052 — 4.4 — 3/16 — .0015	3,83	2,59	1,86	2,31	1,62	1,52	1	345	165
DURA — 5052 — 5.7 — 3/16 — .0020	6	4,14	2,83	3,21	2,62	2,1	1,38	483	234
DURA — 5052 — 6.9 — 3/16 — .0025	8,17	5,38	3,93	4,14	3,45	2,62	1,9	627	290
DURA — 5052 — 8.1 — 3/16 — .0030	11,96	7,41	5,24	5,07	3,96	3,38	2,14	772	345
DURA — 5052 — 1.6 — 1/4 — .0007	0,7	0,48	0,34	0,61	0,41	0,35	0,24	90	41
DURA — 5052 — 2.3 — 1/4 — .0010	1,48	0,86	0,59	1	0,62	0,61	0,48	145	76
DURA — 5052 — 3.4 — 1/4 — .0015	2,59	1,62	1,1	1,62	1,1	1	0,69	241	124
DURA — 5052 — 4.3 — 1/4 — .0020	3,76	2,52	1,72	2,24	1,62	1,41	0,97	331	165
DURA — 5052 — 5.2 — 1/4 — .0025	5,31	3,45	2,28	2,86	2,28	1,86	1,1	427	214
DURA — 5052 — 6.0 — 1/4 — .0030	7,65	4,48	2,96	3,69	2,69	2,41	1,45	517	248
DURA — 5052 — 7.9 — 1/4 — .0040	10,38	7,07	4,96	4,9	3,79	3,1	2,07	745	338
DURA — 5052 — 1.0 — 3/8 — .0007	0,39	0,17	0,17	0,32	0,21	0,21	0,21	48	21



Механические характеристики DURA — 5052

DURA — 5052 — 1.6 — 3/8 — .0010	0,68	0,48	0,34	0,61	0,41	0,35	0,24	90	41
DURA — 5052 — 2.3 — 3/8 — .0015	1,41	0,86	0,59	0,97	0,62	0,57	0,48	145	76
DURA — 5052 — 3.0 — 3/8 — .0020	2,17	1,31	0,93	1,41	0,97	0,88	0,59	207	103
DURA — 5052 — 3.7 — 3/8 — .0025	2,86	1,83	1,38	1,76	1,31	1,14	0,72	276	138
DURA — 5052 — 4.2 — 3/8 — .0030	3,9	2,34	1,65	2,17	1,59	1,41	0,9	324	159
DURA — 5052 — 5.4 — 3/8 — .0040	5,58	3,72	2,48	3	2,45	1,97	1,24	455	221
DURA — 5052 — 6.5 — 3/8 — .0050	7	5,17	3,52	3,83	3,03	2,48	1,83	572	276
DURA — 5052 — 2.6 — 1/2 — .0025	1,38	1,03	0,72	1,03	0,76	0,61	0,55	165	83
DURA — 5052 — 3.0 — 1/2 — .0030	1,72	1,31	0,93	1,24	0,97	0,73	0,59	207	103
DURA — 5052 — 4.0 — 1/2 — .0040	2,76	2,21	1,52	2	1,52	1,17	0,83	303	152
DURA — 5052 — 0.8 — 3/4 — .0010	0,16	0,14	0,1	0,17	0,17	0,13	0,17	34	14
DURA — 5052 — 1.8 — 3/4 — .0025	0,69	0,62	0,41	0,62	0,48	0,34	0,28	103	48
DURA — 5052 — 2.1 — 3/4 — .0030	0,9	0,72	0,52	0,72	0,59	0,41	0,52	124	62
DURA — 5052 — 3.0 — 3/4 — .0040	1,72	1,31	0,93	1,24	0,97	0,72	0,59	207	103
DURA — 5052 — 4.2 — 3/4 — .0060	3,1	2,34	1,65	2,21	1,59	1,31	0,9	324	159

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



По вопросам уточнения **механических характеристик DURA - 5052** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов