



ГОСТ 6457-66

Газотурбинные двигатели и редукторы. Гарантийный срок хранения масел МК-8 — десять лет со дня изготовления. Масла МК-8 представляют собой минеральные масла с температурой вспышки не ниже 140°C, температурой самовоспламенения 360°C, температурными пределами воспламенения : нижним — 116°C, верхним — 147°C.

По вопросам приобретения МК-8 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов