

**(орто-фталатозетилендиамино медь)**

Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Порошок ярко-синего цвета Слабо растворим в воде; нерастворим в органических растворителях Массовая доля меди, % 21,0-22,1 Массовая доля воды, %, не более 0,5 Удельная электропроводимость водной вытяжки, См/м, не более 0,08 Растворимость в капролактаме, %, не менее 0,018 Умеренно опасное вещество – 3-ий класс опасности по ГОСТ 12.1.007.
Применение:	Неокрашивающий термо-, свето-стабилизатор: • поликапроамидного волокна • полиамидов конструкционного назначения Комплексные испытания МКС-21 в полиамиде 6, предназначенном для изготовления корпусных деталей электроинструментов, показали высокую эффективность стабилизатора в сравнении с ацетатом меди (по скорости поглощения кислорода при 200°C). Полиамид 6, стабилизированный МКС-21, удовлетворяет предъявляемым требованиям по технологичности переработки, физико-механическим показателям, термо-стабильности. Стабилизатор применяется в сочетании с йодистым калием. Дозировка МКС-21 -0,03 % , KI - 0,0675 %
Упаковка:	Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто — 20 кг.
Хранение:	В крытых складских помещениях на расстоянии не менее 0,5 м от стен и отопительных приборов.

По вопросам приобретения МКС-21 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов