



ML 40

Сополимер этилена и винилацетата

Greenflex ML 40 – это сополимер этилена и винилацетата (EVA), применяемый для производства гибких изделий методом инжекционного формования.

Изделия, произведенные из Greenflex ML 40, характеризуются высокой эластичностью и гибкостью.

Основные применения:

Greenflex ML 40 рекомендуется для производства гибких изделий.

Условия переработки:

Greenflex ML 40 перерабатывается на современном оборудовании для инжекционного формования, давая отличные результаты.

Условия формования

Температура переработки (оС) 140-200

Температура материала (оС) 10-30

*Условия формования могут отличаться в зависимости от пресс-формы, используемого оборудования и системы охлаждения материала.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ML 40

Хранение и использование:

Greenflex ML 40 поставляется в виде крошки. Данный материал может перевозиться и бестарно храниться в емкостях для хранения традиционных полиэтиленовых смол в виде крошки. Емкости должны быть изготовлены таким образом, чтобы не происходило накопление мелких и пыльных частиц, которые содержатся в полиэтиленовых смолах. Данные мелкие и пыльные частицы могут при определенных условиях представлять угрозу взрыва.

Мы рекомендуем применять системы транспортировки, оборудованные фильтрами необходимого размера. Перемещение и хранение в таких условиях позволит избежать утечек и просыпания материала. Мы также рекомендуем осуществление качественной уборки здания.

При хранении в просторном сухом помещении при температуре от 20 °C до 30 °C вдали от солнечных лучей срок годности составит 18 месяцев. Однако перед использованием материала рекомендуется внимательно ознакомиться с паспортом безопасности.

По вопросам приобретения ML 40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: