



Техническая консультация

Многофункциональная присадка к бензинам			
Химический состав	Смесь полиизобутенмоноамина, полиэфира, модификатора трения и ингибитора коррозии.		
Свойства			
Внешний вид	Прозрачная, желто-коричневая жидкость		
Физические данные	Плотность при 20 °С	ок. 890 кг/м3	DIN 51757/ASTM D 4052
	Вязкость при 20 °С	ок. 28 мм2/с	DIN 51562/ASTM D 7042
	Точка застывания	ниже -30 °С	DIN/ISO 3016
	Температура вспышки	выше 61 °С	DIN/EN 22719
Контроль качества	Вышеприведенные данные являются средними значениями к моменту публикации настоящей технической информации. Они даны в качестве руководства для облегчения обращения с продуктом и не могут рассматриваться как спецификационные данные. Спецификационные данные продукта приводятся в отдельной спецификации продукта.		
Растворимость	Дает прозрачные растворы в органических растворителях и топливах. Практически нерастворим в воде.		



Применение	Керориг® 3638 представляет собой многофункциональную присадку к бензинам. Композиция присадки базируется на уникальном детергенте БАСФ на основе полиизобутенмоноамина, комбинированном с синтетическими жидкостями-носителями. Керориг® 3638 эффективно поддерживает чистоту системы впрыска топлива в двигателе, предотвращая образование отложений и удаляя существующие отложения. Он способствует очистке впускных клапанов, всасывающих патрубков, инжекторов и карбюраторов. Кроме того, полностью синтетическая формула Керориг® 3638 позволяет контролировать образование отложений в камере горения. Керориг® 3638 содержит высокоэффективный модификатор трения, который уменьшает трение в двигателе и позволяет дополнительно снизить расход топлива. В дополнение к этому Керориг® 3638 содержит высокоэффективный ингибитор коррозии, который защищает топливные баки, системы подачи топлива автомобилей, а также резервуары для хранения бензина и карбюраторы автомобилей, топливопроводы и оборудование заправочных станций. В состав Керориг® 3638 входит деэмульгатор, препятствующий образованию эмульсий топлива с водой и обеспечивающий оптимальную сепарацию воды в емкостях для хранения. Дозировка Керориг® 3638 зависит от качества исходного топлива и требований по очистке и поддержанию чистоты впускной системы. Рекомендуемые дозировки — от 400 до 1200 граммов на тонну топлива. Для достижения наилучшего эффекта и максимальной экономии топлива предпочтительны дозировки более 1000 г/т.
Устойчивость при хранении	Керориг® 3638 при стандартных условиях хранения стабилен как минимум в течение одного года.
Упаковка	Керориг® 3638 поставляется в бочках или наливом, по запросу.



Безопасность	На Керорур® 3638 имеется Паспорт Безопасности, составленный согласно постановлению ЕС №1907/2006. При использовании Керорур® 3638 необходимо руководствоваться рекомендациями и информацией, приведенными в Паспорте Безопасности.
Примечание	Приведенная в настоящей публикации информация основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в настоящее время технических знаниях. Поскольку множество факторов может влиять на процессы обработки и применения нашего продукта, приведенные данные не освобождают наших потребителей от необходимости проведения собственных испытаний. Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств продукта, а также гарантией пригодности его для конкретной цели. Получатель наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать права собственности, а также действующие законы и постановления.

По вопросам приобретения **многофункционального пакета с модификатором трения — Керорур 3638** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов