



Модификатор АП-У, модификатор РУ

Модификатор АП-У

ТУ 2221-059-10687966-2001

Сфера применения модификатора АП-У: шинная и резинотехническая промышленность; при изготовлении различных смесей. Возможно использование в качестве заменителя модификатора РУ.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Показатель	Норма
Состояние	твердые частицы без видимых механических включений
Цвет	от красно-коричневого до темно-коричневого
Температура разложения, °С, (по методу кольца и шара) в пределах	75 — 85
Массовая доля летучих веществ, %, не более	2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Модификатор АП-У, модификатор РУ

По адгезионным свойствам модификатор АП-У не уступает модификатору РУ, не требует дополнительных солей кобальта и является менее токсичным.

Тара для модификатора АП-У: многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Транспортировка модификатора АП-У: всеми видами транспорта.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства модификатора АП-У – 1 год с даты изготовления.

Модификатор РУ

ТУ 2494-019-58948815-2004

Сфера применения модификатора РУ: шинная промышленность и промышленность резинотехнических изделий; применяется в качестве компонента, который повышает прочность связи резин с армирующими материалами.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Модификатор АП-У, модификатор РУ

Показатель	Норма
Внешний вид	порошок
Цвет	от белого до светло-серого или светло-розового
Массовая доля золы, %, не более	0,8
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,35
Массовая доля остатка после просеивания на сите с сеткой 025К, %, не более	0,8
Массовая доля нерастворимых в воде примесей в момент изготовления, %, не более	0,8

В течение гарантийного срока допускается увеличение массовой доли нерастворимых в воде примесей, но не более 1,5%.

Тара для модификатора РУ: в 5-6-слойные бумажные мешки марок БПМ, ПМ, ВМП по ГОСТ 2226; 5-6-слойные бумажные мешки марок НМ, ВМ, БМ, ВМБ по ГОСТ 2226 с мешком-вкладышем ТУ 6-52-18-90 или по ГОСТ 17811; мешки из полипропиленовой ткани (ТУ 6-52-40-92) с мешком-вкладышем (ГОСТ 17811).

Транспортировка модификатора РУ: с использованием крытых транспортных средств, соблюдая действующие на данном виде транспорта правила перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства модификатора РУ – 6 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения **модификатора АП-У, модификатора РУ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов