

**бор-кобальтовая соль алифатических карбоновых кислот**

Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Чешуйки сиреневого цвета. Массовая доля кобальта, %, не менее 20
Применение:	Модификатор адгезии резина-металлокорд в производстве шин и резино-технических изделий.
Аналоги по применению:	Manobond 680 C, фирма Manhem, Англия.
Упаковка:	Мешки полипропиленовые со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Масса нетто — 20-25 кг.
Хранение:	В закрытых, сухих, вентилируемых помещениях отдельно от кислот и щелочей. Не допускать попадания влаги.

По вопросам приобретения модификатор МА — 20 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: